

POPIS VÝROBKU

Betónové tvárnice z prostého betónu vibrolisované, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v ťahu pri ohybe, mechanickú stabilitu a odolnosť proti mrazu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom.

VHODNOSŤ POUŽITIA

Ukončenie plôch vytvorených z dlažieb a dlaždíc, ukončenia komunikácia - chodník, vytvorenie prevýšení pri výstavbe ciest a komunikácií.

PREDNOSTI VÝROBKU

- jednoduchý efektný vzhľad
- mnohostranné použitie
- tretinové tvárnice pre realizáciu oblúka

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Tvárnica | 100 | 33 |
|---------------------------------|-------|-------|
| Dĺžka [mm] | 999±2 | 329±2 |
| Šírka [mm] | 150±2 | 150±2 |
| Výška [mm] | 260±5 | 260±5 |
| Hmotnosť [kg.ks ⁻¹] | 85,0 | 28,3 |
| Spotreba [ks.m ⁻¹] | 1 | 3 |
| Farba | sivá | |

Povrch – drsný, odolný proti oderu



Raster – 100 cm, 33 cm

Pohľadová hrana – skosenie 4/12cm

Špáry – na sucho 3 – 5 mm, vypárované ÷ 10 mm

Ukončenie – rezaním

TVAR VÝROBKU



MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

- **presnosť a rozmerové tolerancie (STN EN 1340)**
dodržané deklarované rozmery a tolerancie
- **trvanlivosť a mrazuvzdornosť (STN EN 1340)**
odolné voči mrazu a rozmrazovacím látkam
- **pevnosť v ťahu pri ohybe (STN EN 1340)**
minimálna pevnosť : 2,8 N/mm²
charakteristická pevnosť : 3,5 N/mm²

SKÚŠANIE, KVALITA

Pre výrobky je vydaný protokol o počiatočnej skúške typu v zmysle zákona 90/1998 Zb.z. Obrubníky podliehajú pravidelnej kontrole a skúšaniu v nezávislej autorizovanej skúšobni.

SPÔSOB DODÁVANIA

| Tvárnica | 100 | 33 |
|-------------------|------|------|
| Množstvo [ks/pal] | 18 | 54 |
| Hmotnosť [kg/pal] | 1550 | 1550 |

Tvárnice sú dodávané na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočítia 10% amortizácia.

ÚDAJE PRE KLADEŇIE

Zásadne je potrebné dodržiavať pokyny návodu na úpravu podložia a uloženie obrubníkov.

VRCHNÁ NOSNÁ VRSTVA

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň zhotovíte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrku (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a očakávaného zaťaženia.

BETÓNOVÉ LÔŽKO

Na vrchnú nosnú vrstvu zhotovte betónové lôžko (min. C 16/20), zrnitosť 0/8 – 0/16, konzistencie S1 a zarovnajte do roviny zodpovedajúcej plánovanej úrovni vrchnej plochy obrubníkov pri zohľadnení výšky obrubníka.


ULOŽENIE OBRUBNÍKOV

Uloženie musí byť vykonané tak, aby plocha betónového lôžka bola zaťažovaná rovnomerne. Kontaktná plocha obrubníkov musí byť pred uložením dôkladne navlhčená. Pri ukladaní je potrebné zabezpečiť aby sa celá spodná plocha obrubníka dôkladne spojila s betónom lôžka. Použite prísadu do betónu na zlepšenie prílnavosti.

Obrubníky uložte výškovo, smerovo zvisle do lôžka. Na vyrovnanie do požadovanej niveli - použite smerovú šnúru, drevené, resp. gumové kladivo spolu s dreveným poklepovým hranolkom. Ihneď po zrovnaní obrubníka nanešte po stranách obrubníka betónovú zmes v sklone cca 45° pre vytvorenie bočnej podpory. Betónovú zmes ihneď zhutnite prepichovaním, aby sa dosiahlo jeho spojenie s lôžkom a prílnutie na obrubník.

ŠPÁROVANIE

Cestné obrubníky sa ukladajú v zásade so špárami. Ak špáry nebudú vyplnené, budú mať šírku 3 - 5 mm, ak budú špáry vyplnené, budú mať šírku cca 10 mm a budú vyplnené plastickou prílnavou špárovacou hmotou, resp. cementovou maltou. Viditeľná špára bude po celej dĺžke prehĺbená o 5 mm.




ČISTENIE A ÚDRŽBA

Povrch obrubníkov čistite a udržiavajte suchým resp. mokrým spôsobom. Prípadne výluky vzniknuté neprimeraným zaťažením ihneď sanujte.

VÝROBNÉ ROZMERY


Betónový obrubník OBC



PRÍKLAD ULOŽENIA OBRUBNÍKA

VOZOVKA

BETÓNOVÁ DLAŽBA,
RESP. INÝ DRUH POVRCHU



CHODNÍK

BETÓNOVÁ DLAŽBA

OBRUBNÍK OBC

BETÓNOVÉ LÔŽKO